



# NILDEMOULANT V. 4 7 4 7

**FLUIDE DE DÉMOULAGE *d'ORIGINE VÉGÉTAL*, SPÉCIAL BASSE VISCOSITÉ HYDROFUGEANT, ANTIOXYDATION, SANS SILICONES, POUR BÉTONS  
USAGES PROFESSIONNELS**

## PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une association d'huiles d'origine végétales sévèrement raffinées.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
. INFLAMMABILITE	: INFLAMMABLE classe de point d'éclair supérieure à 100 °c.
. MASSE VOLUMIQUE	: 875 g/l +/- 20 g/l.
. COULEUR	: Incolore à jaune faible.
. ODEUR	: Caractéristique de lubrifiant.

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Non émulsionnable dans l'eau. Hydrophobe.
- Miscible dans les solvants hydrocarbonés.
- Nocivité, toxicité : Ne contient pas de solvants halogéné, ni benzène, toluène ou xylène.
- Viscosité permettant son utilisation par temps froid.
- Caractère hydrofugeant et lubrifiant combiné permettant facilement la réalisation d'un film continu protecteur sur les surfaces venant d'être décapées ou nettoyées par le gel acide.
- Chasse l'eau en évitant la reprise immédiate de l'oxydation et la formation d'une pellicule de rouille.
- Sans réactivité chimique avec le béton. Ne contient pas de silicones.
- Caractère hydrofuge compatible avec revêtements ultérieurs par enduits ou peintures.
- Film de protection applicable sur coffrages en bois, moules ou panneaux métalliques.
- Prolonge la durée de vie et l'état de surface des parois et banches métalliques en évitant l'oxydation en atmosphère humide.
- Etalement facile, permet la réalisation d'un film protecteur uniforme qui facilite le décoffrage.
- Participe à l'obtention d'une meilleure finition, aspect de surface du béton plus lisse (limite le phénomène de bullage dans le cas de béton peu ou insuffisamment vibré).

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Directement sur la surface à la brosse, au pinceau ou par pulvérisation sur grandes surfaces, peut s'appliquer au pistolet en donnant une couche régulière.

**Banche de décoffrage initialement rouillée, dégraissée phosphatée avec du 0565 suivit d'un rinçage à l'eau et enduite après séchage avec huile de décoffrage 4747**

**Béton aspect propre sans taches démoulage facile.**



**Résultat : le décoffrage s'effectue parfaitement et sans taches, la banche est préservée de l'oxydation. L'opération de dégraissage phosphatant est facile à mettre en œuvre et permet d'éliminer la rouille sur les banches lorsqu'elles sont oxydées.**

## RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- ❑ la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- ❑ A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste.
- De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le contact avec l'épiderme et les yeux.
- Par pulvérisation : travailler en atmosphère suffisamment aérée et non en local confiné.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

### Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8000€  
890 Rte de Carpentras  
Tél : 04.90.20.10.77.

R.C. 451.822.837  
84740 VELLERON  
nil.usine2@free.fr